



MAMMUT

Styropor

Mammut-System Bt.
Kossuth Utca 2/1 · 8430 · Bakonyszentkirály - Ungarn
Tel.: 0036 - 88 - 464 245
mammut-system@invitel.hu · www.mammut-industrieklebstoffe.eu

- klebt in Sekunden

MAMMUT Styropor - Sekundenkleber alkoxy

1/1

Beschreibung

Geruchsarmer, schwer flüchtiger Cyanacrylat-Klebstoff.
Überall da empfohlen, wo der Klebstoff keine sichtbaren Spuren hinterlassen darf.

Physikalische Eigenschaften (im flüssigen Zustand)

Chemische Charakterisierung:	Cyanacrylsäurealkoxyethylester	
Farbe:	klar/farblos	
Dichte:	1.07 g/m ³	DIN 51757
Flammpunkt:	87°C	DIN 55213
Viskosität (Brookfield) bei 25°C:	40 - 90 mPas	

Handfestigkeit

Aluminium/Aluminium:	90 – 110 Sekunden
SBR/SBR:	20 - 30 Sekunden
Polycarbonat/Polycarbonat:	25 - 35 Sekunden
EPDM/EPDM:	10 - 25 Sekunden
Endfestigkeit nach:	24 Stunden

Physikalische Eigenschaften (im ausgehärteten Zustand)

Temperatureinsatzbereich:	- 30°C bis + 100°C
Temperaturbeständigkeit:	82°C
Erweichungspunkt:	+ 165°C

Zugfestigkeit:

SBR/SBR:	> 1500 N	Elastomerrundschnur Ø 18 mm
SBR/SBR: 10 Tage / 70°C	> 900 N	Elastomerrundschnur Ø 18 mm
EPDM/EPDM:	> 250 N	Elastomerrundschnur Ø 16 mm
EPDM/EPDM: 10 Tage / 70°C	> 150 N	Elastomerrundschnur Ø 16 mm

Lagerung:

Bei idealer (dunkel und trocken) Lagerung bis +15°C beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate, bei normaler Lagerung zwischen +16°C und +22°C mindestens 6 Monate.

Das Produkt sollte vor direkter Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung geschützt werden.

Vor der Verarbeitung sollte das noch ungeöffnete Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden, um die Klebekraft zu optimieren und vor eindringender Luftfeuchtigkeit zu schützen.